

VH-COMPAKTA Bouwdispersie

Hoogwaardig, weekmakervrije kunststofdispersie-toevoeging voor beton, zand-cement, kalk etc. Onverzeepbaar, vorstbestendig tot -30°C. Na doorharding bestand tegen olie en benzine, verdunde zuren en logen.

TOEPASSINGEN	Vorstbestendigheid tot -30°C. Moet
* Hechtbrug tussen oud en nieuw beton	na bevriezing wel worden opgeroerd.
* Toeslagmiddel voor betonmortels	Aangebroken verpakking goed sluiten.
* Veredeling van betonproducten	
* Egaliseermiddel voor pleisterlagen	TECHNISCHE GEGEVENS
* Lijm voor tegels, natuursteen etc.	Dichtheid : 1070 gr/dm ³
* Tijdelijke oppervlaktebescherming van betonvloeren tijdens nabewerking (vlindersen)	Consistentie : dik vloeibaar
* Waterdichte cement-afdichtlaag	Bindmiddel : Vinyl propionaat
	Kleur : melkachtig wit
	Gevarenklasse : geen
MATERIAALEIGENSCHAPPEN	
* Hoogwaardige kunststofdispersie met meer dan 50% vaste stof	VERWERKING
* Sterk geconcentreerd , weekmakervrij, geen acetaat	Voorbehandeling ondergrond
* onverzeepbaar, ook bij zeer alkalische ondergronden bijv. kalk en cement	De ondergrond moet droog, vrij van stof, cementresten, losse delen, olie, vetten en andere verontreinigingen zijn om onthechting te voorkomen. Een zeer goede ondergrondbehandeling is het reinigen d.m.v. hoge druk.
* Ongevoelig voor vorst	
* Na uitharding bestand tegen olie en benzine	
* Zeer goed bestand tegen zuren, verdunde logen en doozouten	Aanmaken mortel
* Geen gevaar voor corrosieaantasting van wapeningstaal- chloridevrij	Cement en zand droog mengen – zoals vermeld in tabel. Hieraan Compakta
* Hechttingsbevorderend	Bouwdispersie/wateroplossing in
* Goed vochtbindend	verhouding zoals vermeld in de tabel
* Grotere waterbestendigheid	toevoegen tot men een dikke,
* Hogere slijtvastheid	smeerbare cementbrij verkrijgt. In deze
* Hogere elasticiteit en plasticiteit	aangebrachte hechtbrug de cement-mortel nat in nat aanbrengen.
VERPAKKINGSVORM	
1 ltr. Kunststof bussen	REINIGING GEREEDSCHAP
5, 10 en 25 ltr. jerrycans	Gereedschap reinigen met water. Eenmaal uitgeharde Compacta Bouwdispersie kan alleen mechanisch worden verwijderd.
OPSLAG	
Minstens 18 maanden in gesloten	BIJZONDERHEDEN
Originele verpakking.	Werkomschrijvingen: op verzoek verkrijgbaar
	Geen eindafwerking
	Niet UV bestendig, kan vergelen

VH-COMPAKTA Bouwdispersie

KORT OVERZICHT VERBRUIK EN VERWERKING

Toepassing	Grondering Compakta/water	Aanmaakvloeistof Compakta/water	Mengverhouding cement/zand	Compakta verbruik kg/m ²
Hechtbrug voor Oud/nieuw beton Cement vloer Pleister op asfalt	1:3 1:3 1:5 1:1	1:1 1:1 1:5 1:2	1:2 1:2 afh v. pleistermat. 1:2	0,25 0,25 0,15 0,25
Reparatiemortel tot 10 mm vanaf 10 mm Betonprodukten Zichtbeton Wapeningschade Afwerking Hoeken Tegels Deklagen	1:3 1:1 1:5 1:3	1:1 1:3 1:1 / 1:3 1:1 / 1:3 1:3 1:3 1:1 / 1:3 1:3 1:1 / 1:3	1:3 1:4 1:3 - 4 1:3 - 4 1:4 1:3 - 4 1:3 - 4 1:3 - 4 1:3 - 4	0,3-1 kg/10 l DM* 0,3-1 kg/10 l DM 0,3 / 10 l pleister 0,3-1 kg/10 l DM 0,3 / 10 l DM 0,3-1 kg/10 l DM
Dunbed-lijm voor Tegels Isoleerplaten Natuursteen Cementplaten op asfalt	1:5 - - - 1:1	1:2 1:2 1:2 / 1:3 1:2 1:2	1:2 1:4 - 1:4 1:4	0,2 - 0,3 0,1 0,6-1 kg/10 l DM 0,2 0,5
Deklaag Hechtbrug Opp.bescherming Stuivende vloeren Afwerklaag Dunne laag	1:3 1:5 1:6/8 1:3 1:3	1:1 / 1:2 - - 1:2 1:2	1:2 - - 1:2 1:3	0,25 0,1 0,2 - 0,4 0,5 0,4 - 0,75
Poetslaag Hechtbrug Cementmortel Kalk/cementmortel Uitvlakken Gladde afwerking	1:5 1:3 1:5 1:6 1:3	1:5 1:5 1:10 1:3 1:2	afh.van poetsmat. 1:4 - 1:2 - 3 1:2 / 1:3	0,3 0,25 / 10 l DM 0,25 / 10 l DM 0,3 / 10 l DM 0,8 / 10 l DM
Diverse Voegmortel Kalklaag Impregneren van gasbeton Haarscheuren	- - voorbevochtigen voorbevochtigen	1:3 - 1:6 1:1	1:3 - cement toevoegen	0,5 / 10 l DM 1-2 kg/10 l kalk- melk 60 - 80 g/m ² 100 g/m ²

VH-COMPAKTA Bouwdispersie

*** DM = DROGE MORTEL**

COMPAKTA EN WATER MOETEN VOOR DE MORTELAANMAAK WORDEN GEMENGD!
VERMELDE MENG- EN VERBRUIKSWAARDEN KUNNEN LICHT AFWIJKEN

Werkomschrijvingen; op verzoek bij onze firma verkrijgbaar.

- * WATERDICHTCEMENT- AFDICHTLAAG VOOR HET AFDICHTEN VAN KELDERWANDEN, BETONNEN RESERVOIRS, SILO'S, ZWEMBADEB etc.
- * AFDICHTEN VAN POREUZE BETON METSELBLOKKEN, GEMETSELDE BAKSTEEN GEVELS.
- * HECHTBRUG TUSSEN OUD EN NIEUW BETON EN/OF ASFALT
- * HERSTEL VAN MINERALE ONDERGRONDEN, EGALISEREN VAN ZICHTBETON, HERSTEL VAN LAGEN, TRAPTREDEN, DEK- & PLEISTERLAGEN.
- * HERSTEL CORROSIEAANTASTING WAPENINGSTAAL & BETONREPARATIE
- * HERSTEL VAN SCHEUREN IN BETON EN PLEISTERWERK.
- * KALKVERF & KALKLAGEN VASTZETTEN
- * VERMINDERING VAN ZUIGING OP PLEISTERLAGEN & CELLENBETON
- * OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN STOFFIGE BETONVLOEREN
- * PLEISTERLAGEN
- * VOEGMORTEL VOOR KLINKERS, BAKSTEEN, GLAZEN BOUWSTENEN etc.
- * DUNBED-LIJM voor Polystyreen (Gevel)-isolatieplaten, natuursteen, cementplaten, vensterbanktegels etc.
- * DEKVLOEREN, OOK VOOR VLOERVERWARMING GESCHIKT.

De verstrekte informatie is gebaseerd op de huidige stand van de techniek. De juiste applicatiemethode en de daaraan verbonden eindresultaten zijn door ons niet controleerbaar. Derhalve kan alleen een productgarantie door ons worden verstrekt. Deze informatie is alleen bestemd ter uwer informatie en gebaseerd op de bij ons bekende praktijkgegevens. Garantie kan hieruit nimmer worden afgeleid.

Advies en verkoop

Verwaard Handelsonderneming B.V.

Dukaatlaan 7
2742 LH Waddinxveen
Tel +31 (0)88 - 540 11 00
info@verwaard-bv.nl
www.verwaard-bv.nl